

Présentations de mousse acoustique

- Plaques (1000×1000 mm). Consultez les épaisseurs.
- Forme pyramidale et alvéolaire (coquetier ou coquille d'oeuf).

Référence	Pyramide
Base	Polyester
Densité selon la norme d'essai ISO 845	25,0 +/- 1,0
Identification à 40% de la norme ISO 2439	170 +/- Nw
Allongement à la rupture Norme ISO 1798	min. 140%
Norme de résilience PQE 008	min. 35%
Déformation à 75% de la norme PQE 009	mâx. 5,0%
Résistance à la traction ISO 1798	min. 120 Kpa
Combustibilité Norme ISO 3795	mâx. 100 mm/min
Norme de classification FD P 92-507	M4
Température jusqu'à	150°C -160°C



MISE À JOUR 2008 – Données fournies par notre fournisseur.

Important: Nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables de l'utilisation défectueuse de nos produits ou des conséquences d'une utilisation différente de celle à laquelle ils sont destinés. Compte tenu de la diversité des conditions d'utilisation, nous vous recommandons de faire des tests appropriés avant d'utiliser nos produits.