

Ficha técnica caucho blanco-gris

- Placas (2000×1000 mm) desde 1,5 mm de espesor hasta 50 mm.
- Rollos de 1,5 a 20 mm x 1 m.
- Burletes, con o sin adhesivo.
- Piezas troqueladas bajo plano.

Base color	EPDM	Blanco y Gris
Norma	ASTM D 1056	2 A2
Norma	NFR 99211	2C 08 B4 C2
Densidad	ASTM D 1056	115 +/- 15 kg/m ³
Dureza	SHORE 00	45 +/- 5
Resistencia a la compresión a 25%	ASTM D 1056	35 a 65 Kpa
Resistencia a la compresión a 50%	NR R 99211	80 a 160 Kpa
Compresión SET 50%/22H a 23°C	ASTM D 1056 07	< 20%
Deformación remanente 50%/22H a 40°C	ME D41 1540	47,3%
Resistencia a la ruptura		900 KN/m ² > 130,53 psi
Absorción de agua	ASTM D 1056-78	< 2%
Alargamiento a la ruptura		180%
Resistencia al fuego	FMVSS 302	Conforme
Regulación FDA Blanco-Gris	CFR 177 2600	Conforme
Regulación FDA Blanco-Gris	CFR 178 3297	Conforme
Temperatura continua		-30°C a +70°C
Temperatura intermitente		+80°C
Sistema de vulcanización		Peróxido
Protección del medio ambiente	Sin CFC y HCFC. Cumple las normativas REACH y ROHS. Material reciclable.	



ACTUALIZADA OCTUBRE 2016 – Datos ofrecidos por nuestro proveedor.

Importante: En ningún caso podremos ser responsables por la utilización defectuosa de nuestros productos ni de las consecuencias de una utilización diferente a los que son destinados. Dada la diversidad de condiciones de utilización, recomendamos hacer pruebas apropiadas antes de utilizar nuestros productos.