

Ficha técnica Plancha filtrante

- Placas (2000×1000 mm) desde 2 mm de espesor hasta 50 mm.
- Burlletes, con o sin adhesivo.
- Piezas troqueladas bajo plano.

Base-color		Negro
Densidad	STM D 1056	90 +/- kg/m3
Resistencia a la compresión a 25%	ASTM D 1056	1,6 Kpa
Resistencia a la compresión a 50%	NF R 99211	2,4 Kpa
Deformación remanente 50%/22h a 23°C	ASTM D 1056 07	< 25%
Absorción de agua	ASTM D 1056-78	< 4%
Resistencia al fuego	FMVSS 302	Conforme
Temperatura continua		-40°C a +100°C
Temperatura intermitente		+120°C
Alargamiento a la ruptura	ISO 1798-97	150%
Resistencia a la ruptura	ASTM D 412	115 Kpa
Resistencia aire + U.V.		Excelente
Protección del medio ambiente	Sin CFC y HCFC. Cumple la normativa 2000/53/CE sobre metales pesados.	



ACTUALIZADA JULIO 2012 – Datos ofrecidos por nuestro proveedor.

Importante: En ningún caso podremos ser responsables por la utilización defectuosa de nuestros productos ni de las consecuencias de una utilización diferente a los que son destinados. Dada la diversidad de condiciones de utilización, recomendamos hacer pruebas apropiadas antes de utilizar nuestros productos.